

T-Butyl



| Art.nr | Benämning | Dimension |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 527005 | Skarvband T-Butyl | 20 mm x 1,5 mm x 20 m |
| 527006 | Skarvband T-Butyl | 40 mm x 1,5 mm x 20 m |

Beskrivning

T-Butyl är ett dubbelhäftande band av elastisk butylmassa. Bandet är självhäftande på bägge sidor och har grå färg. Butylmassan i bandet är aggressivt med hög häftförmåga, styrka samt långvarig elasticitet och hållbarhet. Skarvbandet har hög diffusions-, vatten- och lufttäthet. En skyddsremsa skyddar tejen på rulle och avlägsnas vid montage. Det är lösningsmedelsfritt samt finns i bredderna 20 och 40 mm. Produkten har en produktgaranti om 30 år. Se separata villkor.

Användningsområde

För utvändiga och invändiga appliceringar i tak, ytterväggar, golv och grunder. Främst som dubbelhäftande skarv- och tätningsband i skarvar och anslutningar. Primärt till membran i grund mot radongas och fukt (ex Radonmembran Super) eller till vattenavledande underlagstak (ex T-Diff Pro). Användning också till olika klimatskärmar i ytterväggar eller applikationer för golvmaterial som fuktspärrar.

Fungerar optimalt på underlag och material som klimatskärmar av polyeten (ex ångspärrar/ T-Foil produkter eller fuktspärrar), dukar/membran av polypropen (ex vindskydd/ T-Wind produkter eller ångbromsar). Fungerar även mot ytor av trä (lackat/hyvlad), glas, PVC, metall samt polyuretan.

Montering

Underlaget skall vara torrt, rengjort och fettfritt (även från silikon). Underlag som är porösare, av betong eller puts skall förbehandlas av lämplig primer. Vid utomhusbruk är asfaltsprimer (Primer K-80) möjlig.

Vid osäkerhet prova alltid försiktigt vidhäftningen inledningsvis!

Skarvbandet fästs på ett av underlagen med skyddsremsan på motstående sida intakt. Montering ska ske med helt tryck på skarven (använd med fördel roller). Skarvens fulla styrka uppnås först efter några timmar beroende på temperatur.

Vid infästningen av överlappande underlag avlägsna skyddsremsan sträck över och tryck fast. Erforderligt överlapp skall vara så att skarvbandet placeras mitt i överlappet och emellan de två skikten. Vid tvärskarvning av skarvbandet pressa ihop dubbelt några cm och fortsatt sedan. Skarvbandet skall monteras helt obrutet i längsled för att undvika otätheter i överlappet eller anslutningen.

Vid montage av mjukare membran/folier i anslutning mot fasta konstruktioner skall lite extra material tas till (i veck) innan den fixerande tejpingen. Detta för att absorbera eventuella materialrörelser. Större rörelser i skarvar skall generellt undvikas.

Bandet skall inte töjas för mycket på längden under montering då mängden skarvmassa minskar och detta kan försämra vidhäftningen och tätheten.

Viktigt!

- Lagras torrt och liggande i skydd för sol och temperaturer >+40°C
- Längre brukstemperaturer över +40°C påverkar åldringsbeständigheten

Teknisk specifikation

Material: Butylhäftämne

Färg: Grå

Bredd: 20 och 40 mm

Längd: 20 m

Tjocklek: 1,5 mm

Åldringsbeständighet: Hög (minst 50 år)

Temperaturområde: -30°C till +90°C

Lägsta möjliga arb temp: -10°C

Rekommenderad arb temp: Min +5°C upp till +40°C

Vatten- och ångtäthet: Hög